Fiche technique **N°1000**

TITANE

MAT

Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 2b

DESCRIPTION

Peinture sans tension, mate à base de solvant sans odeur, utilisée pour les travaux de décoration et rénovation de plafond intérieur.

Formulée à base d'huile chaulée, **TITANE** est sans tension interne et peut donc être appliquée sans risque d'écaillage même sur les fonds douteux, sales ou recouverts de badigeon.

TITANE isole parfaitement le support, en bloquant les tâches de nicotine, suie,bistre, fumée et humidité. D'emploi aisé, elle ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises et les embus. Ses solvants, sans odeur, permettent une remise en service rapide des locaux.

TITANE peut s'appliquer sur support mouillé. Microporeux, elle laisse respirer le support, éliminant ainsi tout risque de condensation. Très opacifiant et extra mat, elle masque les imperfections du supports.

MISE EN ŒUVRE

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1, seront impérativement **sains, cohérents, secs et dépoussiérés**.

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES
Support nu : Enduit plâtre Enduit hydraulique Ciment Parement béton	Egrenage, brossage, époussetage.
Bois et dérivés :	Brossage – Dégraissage si nécessaire.
Ancienne peinture adhérente :	Elimination des parties non adhérentes Lessivage – Rinçage et séchage.

TITANE peut être appliquée directement sur les supports alcalins.
TITANE s'applique en deux couches, minimum, sur support correctement préparé.

ATTENTION :
Le recouvrement par du papier peint, des zones imprimées avec TITANE nécessite des travaux de préparation spécifiques.

COMPOSITION

LIANT : Gel d'huile végétale polymérisée
PIGMENTS : Dioxyde de titane. Charges matantes micronisées
SOLVANT : Solvant isoparafinique sans odeur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr

Fiche technique **N°1000**

TITANE

MAT

Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 2b

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i – Valeur limite 500g/l – valeur du produit : 435g/l

NETTOYAGE

D700
sans odeur

APPLICATION

ROULEAU

MICROFIBRE
14 mm

BROSSE

PISTOLET

CONDITIONNEMENT

5L

16L

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESTINATION	Intérieur
DENSITE :	1.55 +/- 0.05
ASPECT & COULEUR :	Mat absolu - Blanc
EXTRAIT SEC EN POIDS :	72% +/- 2%
TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et sous 65% d'humidité relative) :	- Hors poussières : 3 heures - Sec : 8 heures - Recouvrable : 24 heures
STOCKAGE :	Un an en emballage fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
NETTOYAGE :	D700
RENDEMENT :	6 à 8 m^2/l par couche selon la nature et la préparation du support
DUREE DE CONSERVATION :	12 mois en emballage ou bien consulter la fiche de données de sécurité de ce produit.
HYGIENE ET SECURITE :	Respecter toutes les précautions d'usage. Consulter notre fiche de données de sécurité.

* Annule et remplace toute fiche antérieure
Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr