

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°	2H1506S3	du	19/10/2015
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT	
ORE		CALGARY	
Zac du Bon Puits BP 123 49481 ST. SYLVAIN D'ANJOU FRANCE		Nature du produit EF	

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à froid, appliqué manuellement, non rétro réfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Spatule ou sabot manuel.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base	99 %	Dosage humide
Durcisseur	1 %	2400 g/m²

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 19 °C T° sol : 30 °C Hygrométrie : 59 % Vent : 16 km/h TEMPS DE SECHAGE : 18 mn

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.10 g/ml	80.2 %	88.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR 15.36 à 16.28	Année	Traffic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2013 - R055	PMT : 0.88 mm	2013	6800	17
					2014	8050	19

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)	0.45			130
Etat neuf	/	0.65	0.3231	0.3398	243
(P1) 50000	/	0.78	0.3267	0.3435	147
(P2) 100000	/	0.75	0.3269	0.3437	152
(P3) 200000	/	0.71	0.3251	0.3422	154
(P4) 500000	/	0.71	0.3243	0.3419	168
(P5) 1000000	/	0.59	0.3238	0.3414	182
(P6) 2000000	/	0.73	0.3240	0.3424	169
(P6) 2000000		Classe S3			Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +33(4) 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

- * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine
- * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

Le Fabricant (Nom et Visa) :

Le 03/11/2015

Le 23/11/15

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140



FABRICANT DE PEINTURES

S.A.S. au capital de 500.000 €
Z.A. du Bon Puits - B.P. 50123
49481 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU Cedex
Tél. 02.41.21.14.10 - Fax. 02.41.21.14.13
SIRET 398 289 140 00025