

## MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)  
 établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° 1RHP55a du 02/10/2007

MISE A JOUR du 01/03/2016

## SOCIETE TITULAIRE

ORE

Zac du Bon Puits BP 123  
 49481 ST. SYLVAIN D'ANJOU FRANCE

## PRODUIT

ECO LUX

Nature du produit  
 Ps

## DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture solvantée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

Conditions limites d'application \* : T° mini : 10 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %  
 (\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

## MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection

## DIMENSIONNEMENT DES PROFILS

Hauteur : / Largeur : / Longueur : / Diamètre : / Espacement : /

## DOSAGES PRODUITS

## DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base	100 %	Dosage humide	1340 g/m <sup>2</sup>
-----------------	-------	---------------	-----------------------

SAUPOUDRAGE :

Mélange Injecté	( - STARLITEBEAD 1000 GV AC07 (MBGV3A6TAC07) - POTTERS )	45 %	Dosage utile 1190 g/m <sup>2</sup>
Mélange Saupoudré	( - STARLITEBEAD 1000 GV AC07 (MBGV3A6TAC07) - POTTERS )	55 %	

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

## CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 32 °C T° sol : 36 °C Hygrométrie : 38 %

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.60 g/ml	38.0 %	73.0 %	

## RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :	N44	AISNE	Chaussée St Quentin>Laon	PR	28.95	à	29.25	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2006 - R078	PMT : 0.88 mm	2006			6750	16	

## CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	RI (sec)	Visibilité de nuit		Adhérence	Visibilité de jour		
		RI (pluie)	RI (humide)		Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues		(mcd.m-2.lx-1)		SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	35	35	0.45			100
Etat neuf	316	70	101	0.46	0.3230	0.3390	207
(P1) 50000	396	166	188	0.51	0.3290	0.3450	122
(P2) 100000	157	69	50	0.62	0.3240	0.3410	130
(P3) 200000	241	89	106	0.50	0.3280	0.3450	123
(P4) 500000	114*	25*	32*	0.56	0.3230	0.3410	133
(P3) 200000	R3	RR3	RW3	Classe S1	/		Classe Q2

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA  
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

## MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

Le 11/03/2016

## VISAS

Le Fabricant (Nom et Visa) :

Le 06/12/16

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140