

Nom du produit : PREMARK® Couleurs
Couleur : Couleurs variées
Type de produit : Bande préfabriquée thermocollée sans ajout de saupoudrage

Fiche technique
Version 2018.1
Type : I

Certificat :

Destination

Produit de marquage routier en thermoplastique préfabriqué pour application sur supports bitumineux circulés, tels que voies de circulation urbaines ou zones de stationnement. La combinaison des performances d'antidérapance, de durabilité et de rétro réflexion en font un produit idéal « prêt à l'emploi ».

Description du produit

Résine thermoplastique préfabriquée de type colophane avec d'une épaisseur de 2,8 mm (+ 0,4/-0,3) saupoudrée en surface (charges antidérapantes et microbilles de verre).

Le matériau se compose de :

Env. 20 % d'agents liants Entre 1 et 10% de pigments	Env. 35 % de dioxyde de titane et de charges
Env. 10% de sable blanc	Env. 35 % de billes de verre

Préconisation

Le matériau est recommandé pour des marquages routiers de type I.

Produit de saupoudrage : aucun

Dosage utile : aucun

Mise en oeuvre et outillages recommandés

Application à l'aide de la lance thermique JetPack® (gaz propane min.3 bars).

Température d'application : 200-230 °C (tous les indicateurs de chauffe doivent être fermés)

L'utilisation du primaire d'accrochage Thermo Primer ou Viaxi® Primer est requise sur vieil enrobé ou sur revêtement non bitumineux

Test d'adhésion : Effectuer un test au burin pour vérifier l'adhésion

Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'application de PREMARK®

Temps de séchage

10 minutes à 20°C et avec un peu de vent

Emballage

Cartons plats de 60 x 100 cm ou 50 cm x 50 cm qui protègent des UV et de l'humidité.

Stockage, manipulation et sécurité

A plat et au sec, entre 2° et 32°C, avec une hauteur maximale de 25 cartons.

Environnement et santé

Ne contient aucune des substances inscrites ou devant être inscrites sur la liste des substances suscitant un important degré de préoccupation conformément à l'annexe XVII du règlement REACH (Règlement CE



Nom du produit : PREMARK® Couleurs
Couleur : Couleurs variées
Type de produit : Bande préfabriquée thermocollée sans ajout de saupoudrage

Fiche technique
Version 2018.1
Type : I

Certificat :

1207/2006).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité de PREMARK®.

Contrôle de production en usine/contrôle qualité conformément à la norme EN 1790 - produits de marquages routiers - marquages routiers préfabriqués

Caractéristique	Exigence	Fréquence
Antidérapance (SRT)	>45	Pour chaque lot
Coordonnées chromatiques (x,y)	Spécification interne	Pour chaque lot
Facteur de luminance (Y)	Spécification interne	Pour chaque lot
Teneur en liant (%)	18,4 en moyenne	Pour chaque lot
Point de ramollissement (°C)	>105	Pour chaque lot

Certificats ISO Geveko Markings

Marquages certifiés ISO 9001 et ISO 14001. Plus d'informations sur www.geveko-markings.com