

Edition : 2017* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe 7b2

DESCRIPTION

O TEX est une peinture mono-composante antidérapante, sans saupoudrage additionnel. Grâce à ces charges calibrées, son SRT à l'état neuf sur support lisse et de 0,75.

Elle est utilisée pour sécuriser les sols glissant soumis à un trafic piéton. Séchant rapidement et d'utilisation aisée, **O TEX** résiste à l'abrasion, protège les supports.

Idéale pour :

- Les nez de marches
- Escaliers
- Paliers
- Zone intérieur glissante
- Rampe d'accès

MISE EN ŒUVRE

Tous les supports conformes au DTU 59-3, seront **sains, secs et cohérents**.

- Les bétons seront âgés d'au moins 28 jours.
- Le taux d'humidité des supports devra **impérativement être inférieur à 4%**
- Les supports devront présenter une rugosité suffisante pour permettre l'accroche du produit.

SUBJECTILES

- Béton nu neuf ou ancien :
- Ancienne peinture compatible :
- Métaux ferreux

TRAVAUX PREPARATOIRES

- ▶ Elimination totale de la laitance et des produits de cure par grenailage ou rabotage. Dépoussiérage soigné. Puis, application de « O » FIX SOL
- ▶ Lessivage, rinçage soigné. Elimination des parties non adhérentes. Léger ponçage des surfaces brillantes.
- ▶ Elimination totale de la rouille et de la calamine, dégraissage et Impression avec IMPRINTOUT

**L'application de teintes vives requière 2 couches de produits à 0,3 l/m².
Pour les teintes claires 1 couche de 0,5 l/m² suffit.**

COMPOSITION

LIANT : Styrène Acrylique
PIGMENT : Dioxyde de titane
SOLVANT : Eau



Edition : 2017* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe 7b2



EAU

15%

► APPLICATIONS



ROULEAU




BROSSE

► CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i – Valeur limite 140 g/l – valeur du produit : 29 g/l

DESTINATION	Intérieur/ Extérieur													
DENSITE :	1.40 selon la teinte													
ASPECT COULEUR :	MAT Blanc, Teintes à la demande													
EXTRAIT SEC EN POIDS :	72 % ± 2%													
TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% relative) :	<table border="0"> <tr> <td>- Hors poussières :</td> <td>30</td> <td>minutes</td> </tr> <tr> <td>- Sec :</td> <td>1</td> <td>heures</td> </tr> <tr> <td>- Recouvrable :</td> <td>8</td> <td>heures</td> </tr> <tr> <td>- Circulable léger :</td> <td>12</td> <td>heures</td> </tr> </table>		- Hors poussières :	30	minutes	- Sec :	1	heures	- Recouvrable :	8	heures	- Circulable léger :	12	heures
- Hors poussières :	30	minutes												
- Sec :	1	heures												
- Recouvrable :	8	heures												
- Circulable léger :	12	heures												
STOCKAGE DU PRODUIT :	Un an en emballage fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.													
NETTOYAGE :	Eau.													
RENDEMENT :	1 à 3 m ² /l par couche selon la nature du support.													
HYGIENE ET SECURITE :	Respecter toutes les précautions d'usage. Consulter notre fiche de données de sécurité													

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.